

CARATTERISTICHE ARGILLA ESPANSA

1) Il fuso granulometrico secondo UNI EN 13055—2 compreso nella seguente tabella

2) la massa volumica del materiale in mucchio a secco (UNI EN 13055-2)

- $= 320 \text{ Kg/m3} \pm 15\%$ 3) la massa volumica dei granuli (UNI EN 13055−2) ≤ 0,70 g/cm3 4) il peso specifico assoluto del materiale (UNI EN 13055-2) \leq 2500 Kg/m³
- 5) la resistenza dei granuli allo schiacciamento (UNI EN 13055-2) ≥ 7 kg/cm² 6) assorbimento di H2O (UNI EN 13055-2) \leq 20% a 24 ore 7) l'angolo d'attrito > 35° 8) il modulo di deformazione Md ≥ 150 kg/cm² misurato su almeno 15 cm di misto

10 12,5 14

CONTROLLI DA ESEGUIRE SULLA FORNITURA DEL MATERIALE

) determinazione della massa volumica del materiale in mucchio a secco (UNI EN 13055-2) = $320 \text{ Kg/m}3 \pm 15\%$ 2) determinazione della massa volumica media del granulo (UNI EN 13055—2)

3) determinazione della massa volumica assoluta del materiale (UNI EN 13055—2) 4) analisi granulometrica

5) determinazione del coefficiente d'imbibizione (UNI EN 13055-2) \leq 20% a 24 ore Sarà facoltà della D.L. richiedere, in qualsiasi fase dell'intervento, la ripetizione di tali

prove, motivando le ragioni di tale richiesta. In corso d'opera verranno effettuati controlli della composizione granulometrica, del peso di volume in mucchio, della densità e del contenuto di acqua libera, al fine di verificare la rispondenza dei materiali ai requisiti prescritti.

MODALITA' ESECUZIONE

1) Preparazione del piano di posa Dopo aver completato lo scavo di sbancamento dal piano di campagna, alle quote separazione anticontaminante tra il terreno naturale e il materiale di riempimento. Il piano di posa dovrà risultare regolare, con il geotessile ben steso ed aderente al piano di imposta, e con teli di geotessile integri e regolarmente sovrapposti.

L'argilla espansa verrà posta in più strati, con interposizione di uno strato di misto granulare il cui spessore dopo compattazione, dovrà risultare non inferiore a 15 cm. Lo spessore degli strati di argilla espansa è pari a 60 cm. La posa dei diversi strati di argilla espansa dovrà avvenire spingendo il materiale in avanzamento con un mezzo cingolato attrezzato per muoversi su terreni di caratteristiche

- posa geotessile non tessuto; — posa del primo strato di argilla espansa ; (60cm)
- posa dello strato di misto granulare di interposizione ; (15cm)
- posa del secondo strato di argilla espansa ; (60cm)
- posa del secondo strato di misto granulare ; (15cm)
- a ripetere secondo altezza rilevato

MATERIALI PREFABBRICATO E BANDELLE

Armature lineari ad alta aderenza in acciaio laminato del tipo S355J0 di sezione 50x4 mm o equivalente zincato a caldo in ragione di 8 g/dm2 e spessore medio 0.1 mm PANNELLI PREFABBRICATI in c.a.v. spessore 14cm avente caratteristica di resistenza minima C32/40 e classe di esposizione XF2

NOTE

La viabilità viene interrotta al traffico e si può smantellare il rilevato esistente

autostrade per l'italia AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA—PADOVA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA TRATTO: MONSELICE - PADOVA SUD

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA' INTERFERITE

Via Chiodare — Progr. km 93+966

Muro in terra armata TA317 Pianta scavi e sezioni trasversali

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Marco Pietro D'Angelantonio Ord. Ingg. Milano N.20155 Ing. Ilaria Lavander Ord. Ingg. Milano N. 29830 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

lng. Ilaria Lavander Ord. Ingg. Milano N. 29830

> VISTO DEL COMMITTENTE autostrade | per l'italia

VISTO DEL CONCEDENTE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL DIRETTORE TECNICO

lng. Orlando Mazza Ord. İngg. Pavia N. 1496

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGE