



# Rapporto di Prova

Nr. 14249 - 05



Altavilla Vicentina, 10/03/2005

pag. 1 di 1

Spett.le  
**POLIMERI EUROPA S.P.A.**  
Via della Chimica, 5  
30100 Porto Marghera Venezia (VE)

**Identificazione:** 4312/10 - C35 - Materiale coibente, apparecchiatura DP118 - zona forni  
**Descrizione:** Campione di lana di vetro di colore d'insieme grigio-giallo costituito da fibre trasparenti.  
**Luogo del prelievo:** Stabilimento Polimeri Europa di Porto Marghera (VE) - Reparto CR1-3  
**Prelevato da:** Tecnici R & C Scientifica: dr.ssa Morena Caldieron e dr.ssa Annalisa Capolupi (verbale n. 75 AMB/05)  
**Data consegna:** 11/02/2005 **Data prelievo:** 09/02/2005  
**Data inizio prove:** 11/02/2005 **Data fine prove:** 10/03/2005

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio e dal Sinal. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

## Risultati delle Prove

| Prove  | Ossido   | Unità di misura | Valore | Incertezza estesa <sup>(1)</sup> | Limite di rilevabilità | Metodo di prova       |
|--|--|-----------------|--------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| COMPOSIZIONE IN OSSIDI MEDIANTE SPETTROMETRIA XRF                            |  |                 |        |                                  |                        |                       |
|  |  |                 | :      |                                  |                        | MIP-151 2000 Rv2 Edz1 |
|  | Na <sub>2</sub> O  | % p/p           | 0.95   | ± 0.10                           | <0.01                  |                       |
|  | K <sub>2</sub> O   | % p/p           | 1.86   | ± 0.85                           | <0.01                  |                       |
|  | CaO  | % p/p           | 26.65  | ± 2.90                           | <0.01                  |                       |
|  | MgO  | % p/p           | 5.13   | ± 1.49                           | <0.01                  |                       |
|  | BaO  | % p/p           | 0.03   | ± 0.01                           | <0.01                  |                       |
|  | Concentrazione totale ossidi alcalini e alcalini terrosi | % p/p           | 34.62  | ± 3.37                           | <0.01                  |                       |
| * Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   |  |                 |        |                                  |                        |                       |
|  | % p/p  |                 | 12.06  |                                  | <0.01                  |                       |
| * SiO <sub>2</sub>   |  |                 |        |                                  |                        |                       |
|  | % p/p  |                 | 42.47  |                                  | <0.01                  |                       |
| DIAMETRO GEOMETRICO PESATO SULLA LUNGHEZZA (All.1 Circolare 15/03/2000, n.4) |  |                 |        |                                  |                        |                       |
|  |  |                 | :      |                                  |                        | MIP-197 2002 Rv1 Edz1 |
|  | Diametro minimo  | µm              | 2.5    | ± 1.0                            | <0.2                   |                       |
|  | Diametro massimo   | µm              | 12.4   | ± n.d.                           | <0.2                   |                       |
|  | Diametro medio   | µm              | 5.9    | ± 0.6                            | <0.2                   |                       |
|  | DLG-2ES  | µm              | 5.0    | ± 0.6                            | <0.2                   |                       |

\* Prova non rientrante nell'accreditamento SINAL

(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Il Direttore Tecnico  
(dr. Mauro Saccon)



Il Direttore di Laboratorio  
(dr. Emilio Urbani)