



Rapporto di Prova

Nr. 14250 - 05



Altavilla Vicentina, 10/03/2005

pag. 1 di 1

Spett.le

POLIMERI EUROPA S.P.A.

Via della Chimica, 5

30100 Porto Marghera Venezia (VE)

Identificazione: 4312/11 - C36 - Materiale coibente individuato sotto ai cuscini isolanti, apparecchiatura FTG117 - zona forni
Descrizione: Campione di lana di vetro di colore d'insieme bianco costituito da fibre trasparenti.
Luogo del prelievo: Stabilimento Polimeri Europa di Porto Marghera (VE) - Reparto CR1-3
Prelevato da: Tecnici R & C Scientifica: dr.ssa Morena Caldieron e dr.ssa Annalisa Capolupi (verbale n. 75 AMB/05)
Data consegna: 11/02/2005 **Data prelievo:** 09/02/2005
Data inizio prove: 11/02/2005 **Data fine prove:** 10/03/2005

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio e dal Sinal. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove

Prove	Ossido	Unità di misura	Valore	Incertezza estesa ⁽¹⁾	Limite di rilevabilità	Metodo di prova
COMPOSIZIONE IN OSSIDI MEDIANTE SPETTROMETRIA XRF						
			:			MIP-151 2000 Rv2 Edz1
	Na ₂ O	% p/p	0.42	± 0.05	<0.01	
	K ₂ O	% p/p	0.43	± 0.26	<0.01	
	CaO	% p/p	25.41	± 2.85	<0.01	
	MgO	% p/p	7.05	± 1.88	<0.01	
	BaO	% p/p	0.01	± 0.01	<0.01	
	Concentrazione totale ossidi alcalini e alcalini terrosi	% p/p	33.32	± 3.42	<0.01	
* Al ₂ O ₃						
	% p/p		2.36		<0.01	
* SiO ₂						
	% p/p		58.23		<0.01	
DIAMETRO GEOMETRICO PESATO SULLA LUNGHEZZA (All.1 Circolare 15/03/2000, n.4)						
			:			MIP-197 2002 Rv1 Edz1
	Diametro minimo	µm	2.1	± 0.9	<0.2	
	Diametro massimo	µm	9.6	± 0.2	<0.2	
	Diametro medio	µm	4.5	± 0.5	<0.2	
	DLG-2ES	µm	3.9	± 0.4	<0.2	

* Prova non rientrante nell'accreditamento SINAL

(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Il Direttore Tecnico
(dr. Mauro Saccon)



R & C Scientifica s.r.l. - laboratorio di analisi e ricerca applicata

Via Retrone, 29/31 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Tel. 0444/349040 Fax 0444/349041 e-mail: info@rc-scientifica.it
P.IVA 02188710244 - cap. soc. € 10.400 - reg. imp. 26079/VII116 - REA 213164/Vicenza