



Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma- Viale dell'oceano Indiano, 13

Telefono (06) 520881 - Telex 621090

Telefax (06) 52088655

CAMPIONE DI GASOLIO

SERBATOIO: 0508

DATA DEL PRELIEVO: 18/06/2007

DESTINATARIO:

| ANALISI | METODO | RISULTATO | |
|----------------------|--------------|-----------|----------|
| ACIDITÀ TOTALE | ASTM D974 | 0.030 | mg KOH/g |
| ACQUA E SEDIMENTI | ASTM D2709 | 0.02 | % vol |
| ASPETTO | VISUALE | PASS | |
| CENERI | ASTM D482 | 0.003 | % peso |
| COPPER STRIP | ASTM D130 | 1A | |
| CFPP | IP 309 | -8 | ° C |
| CLOUD POINT | ASTM D2500 | -4 | |
| POUR POINT | ASTM D97 | -15 | |
| DENSITÀ | ASTM D4052 | 0.8430 | kg/l |
| DISTILLAZIONE | ASTM D86 | | ° C |
| PUNTO INIZIALE | | 185 | |
| 05% | | 208 | |
| 10% | | 216 | |
| 15% | | 222 | |
| 20% | | 229 | |
| 30% | | 244 | |
| 40% | | 257 | |
| 50% | | 269 | |
| 60% | | 282 | |
| 70% | | 297 | |
| 80% | | 314 | |
| 90% | | 335 | |
| 95% | | 351 | |
| PUNTO FINALE | | 366 | |
| RECUPERATO A 150°C | | 0.0 | % vol |
| RECUPERATO A 250°C | | 35.0 | % vol |
| RECUPERATO A 350°C | | 95.0 | % vol |
| FLASH POINT | ASTM D93 | 72 | ° C |
| RESIDUO CARB. 10% | ASTM D4530 | 0.04 | % peso |
| SEDIMENTI ATTUALI | ISO 12662 | 8.00 | mg/kg |
| STABILITÀ ACCELERATA | ASTM D2274 | 12.0 | g/mc |
| VISCOSITÀ A 40°C | ASTM D445 | 3.0 | cst |
| ZOLFO TOTALE | EN ISO 20847 | 0.095 | % peso |

Esquile Fontane

NAPOLI, 20/06/2007

CAPO DEL LABORATORIO