

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/60908	1	1

**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI

Materiale: LEGA ZINCO/ALLUMINIO 90/10% NYSTAR SALES

Q.ta' in t: 27,268

Cod. Prodotto: 120763

Cod. Fornitore: 80521 NYRSTAR SALES AND MARKETING AG

Rifer.

Data arrivo in sta. 30/10/2012

Origine ZURIGO

n° Ordine 31207/2012

Data Reg. Lab/GHI 14/11/2012

n° Bolla 98285

n° Reg. Mag. 4982969

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Zn Zinco	% (m/m)	89,86	Min 89,45 Max 90,50	
Al Alluminio	% (m/m)	10,10	Min 9,50 Max 10,50	
Altri	% (m/m)	0,034	Max 0,050	

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Zn Zinco	% (m/m)	89,65	Min 89,45 Max 90,50	L 1137
Al Alluminio	% (m/m)	9,89	Min 9,50 Max 10,50	L 1137
Altri	% (m/m)	0,030	Max 0,050	L 1137

Strumenti:-ICP JOBIN YVON ULTIMA2 (Matr.OTOV/1314)

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

\$.Dato calcolato

Legenda: "U.M.":Unità di Misura;

DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
2/11/2012	16/11/2012-17/12/2012	17/12/2012		

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/60955	1	1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/7307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI

Materiale: ZINCO/ALLUMINIO 90/10% FONDERIE COMASCHE

Q.ta' in t: 29,370

Cod. Prodotto: 120763 Cod. Fornitore: 55133 LE FONDERIE COMASCHE S.P.A.

Rifer. Data arrivo in sta. 06/11/2012

Origine COMO

n° Ordine 30935/2012

Data Reg. Lab/GHI 15/11/2012

n° Bolla 377

n° Reg. Mag. 5010959

Enti destinatari: AMM/GES ACQ

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova
Zn Zinco	% (m/m)	90,16	Min	89,45 Max	90,50
Al Alluminio	% (m/m)	9,79	Min	9,50 Max	10,50
Altri	% (m/m)	0,04		Max	0,05

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova
Zn Zinco	% (m/m)	89,95	Min	89,45 Max	90,50 L 1137
Al Alluminio	% (m/m)	9,79	Min	9,50 Max	10,50 L 1137
Altri	% (m/m)	0,03		Max	0,05 L 1137

Strumenti:-ICP JOBIN YVON ULTIMA2 (Matr.OTOV/1314)

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Le prove sono state effettuate sul campione secco.

Legenda: "U.M.":Unità di Misura;

DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
7/11/2012	14/11/2012-17/12/2012	17/12/2012		