

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/29441	1	2

**ILVA - S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/7307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: PLV-COP POLV. COPERT. SIVIERA-PANIERA

Materiale: "NERMAT C" (LOLLA DI RISO) REFRATECHNIK

Q.ta' in t: 12,454

Cod. Prodotto: 7081469

Cod. Fornitore: 65213 REFRATECHNIK ITALIA S.R.L.

Rifer. Descrizione Lolla DI RISO Data arrivo in sta. 01/06/2012

Origine TORINO Data Reg. Lab/GHI 11/06/2012

n° Ordine 16385/2012

n° Bolla 321

n° Lotto/Colata 1221-11

n° Reg. Mag. 4311862

Enti destinatari: ACC MAG/REF

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Umidità	% (m/m)	0,333	Max 1,000	
SiO2 Silicio Ossido	% (m/m)	95,31	Min 80,00	
Al2O3 Alluminio Ossido	% (m/m)	0,00	Max 1,80	
C tot Carbonio totale	% (m/m)	7,61	Max 10,00	
LOI Perdita per Calcina.	% (m/m)	10,01	Max 14,00	
Ps Peso specifico	kg/dm3	0,179	Max 0,350	

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Umidità	% (m/m)	1,190	Max 1,000	L 5058
SiO2 Silicio Ossido	% (m/m)	81,93	Min 80,00	ISO 12677:2003 (E)
Al2O3 Alluminio Ossido	% (m/m)	0,010	Max 1,800	ISO 12677:2003 (E)
C tot. Carbonio totale	% (m/m)	12,03	Max 10,00	L 1573
LOI Perdita per Calcina.	% (m/m)	15,34	Max 14,00	L 2512

Strumenti:-BILANCIA DI ESSICCAZIONE

-SPETTROMETRO PHILIPS XRF PW1404 (Matr. DY774)

-DETERMINATORE LECO SC 144DR (Matr. 3713)

-FORNO MUFF. PRUFER GEK30/15 ALLINO (Matr.11171)

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Granulometria				
< 0,045	%	1,40		L 5058
0,045 - 0,063	%	2,50		L 5058
0,063 - 0,090	%	5,10		L 5058
0,090 - 0,125	%	8,60		L 5058
0,125 - 0,250	%	44,70		L 5058
0,250 - 0,500	%	23,60		L 5058
0,500 - 0,800	%	11,90		L 5058
0,800 - 1,000	%	1,40		L 5058
1,000 - 1,600	%	0,80		L 5058
1,600 - 2,000	%	0,00		L 5058

Segue...

DATA REGISTRAZIONE

DATA EMISSIONE

RESPONSABILE PROVA

RESPONSABILE LABORATORIO

11/06/2012

14/06/2012

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/29441	2	2

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

2,000 - 2,500	%	0,00			L 5058
2,500 - 4,750	%	0,00			L 5058
4,750 - 8,000	%	0,00			L 5058
8,000 - 9,500	%	0,00			L 5058
9,500 - 16,000	%	0,00			L 5058
> 16,000	%	0,00			L 5058
< 0,125	%	17,60	Max	30,00	
> 1,000	%	0,80	Max	6,00	
Sezione Media	mm	0,29			
Peso specifico apparente	Kg/dm3	0,26	Max	0,35	ISO 3923-1:2008

Strumenti:-SETACCI CERTIFICATI

-BILANCIA (ANALITICA - TECNICA)

La riproduzione parziale del presente modulo deve essere autorizzata esplicitamente dal Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.
Le determinazioni sottolineate si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.
\$:Calcolato
Le prove sono state effettuate sul campione secco.

RQ/L000A

DATA REGISTRAZIONE	DATA EMISSIONE	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
11/06/2012	14/06/2012		

RQ/L000A