

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/52188	1	2

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. €. 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.

Materiale: ALLUMINIO IN GRANULI 0,3-3 MM PREMOLI

Q.ta' in t: 28,495

Cod. Prodotto: 337094 Cod. Fornitore: 63015 PREMOLI LUIGI & F. SPA

Rifer. Data arrivo in sta. 24/09/2012

Origine ROVELLO PORRO Data Reg. Lab/GHI 11/10/2012

n° Bolla 1101

n° Lotto B13

n° Ordine 24029/12

n° Reg. Mag. 4801636

Enti destinatari: ACC

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Umidità	% (m/m)	0,25		L 5058
Al Alluminio	% (m/m)	66,21	Min 65,00	
Al2O3 Alluminio Ossido	% (m/m)	16,34	Min 10,00 Max 25,00	
Ossidi metallici	% (m/m)	17,05	Min 10,00 Max 25,00	

Strumenti:-BILANCIA DI ESSICCAZIONE

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Granulometria				
< 0,045	% (m/m)	0,30		ISO 565:1990
0,045 - 0,063	% (m/m)	0,20		ISO 565:1990
0,063 - 0,090	% (m/m)	0,10		ISO 565:1990
0,090 - 0,125	% (m/m)	0,50		ISO 565:1990
0,125 - 0,250	% (m/m)	6,40		ISO 565:1990
0,250 - 0,500	% (m/m)	12,70		ISO 565:1990
0,500 - 0,600	% (m/m)	4,10		ISO 565:1990
0,600 - 0,800	% (m/m)	7,30		ISO 565:1990
0,800 - 1,000	% (m/m)	5,90		ISO 565:1990
1,000 - 1,250	% (m/m)	5,10		ISO 565:1990
1,250 - 1,600	% (m/m)	8,00		ISO 565:1990
1,600 - 2,000	% (m/m)	6,80		ISO 565:1990
2,000 - 2,500	% (m/m)	8,60		ISO 565:1990
2,500 - 4,750	% (m/m)	19,00		ISO 565:1990
4,750 - 6,300	% (m/m)	10,20		ISO 565:1990
6,300 - 8,000	% (m/m)	4,10		ISO 565:1990
8,000 - 9,500	% (m/m)	0,70		ISO 565:1990
9,500 - 10,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
10,000 - 16,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
> 16,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
0,300 - 3,150	% (m/m)	45,80		

Segue...

\$

DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
1/10/2012	4/10/2012-16/10/2012	16/10/2012		

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/52188	2	2

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Sezione Media

mm

2,28

\$

Strumenti:-SETACCI CERTIFICATI

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

\$:Dato calcolato

Le prove sono state effettuate sul campione secco.

DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
1/10/2012	4/10/2012-16/10/2012	16/10/2012		