

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/16440	1	1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: GRA-MET GRANIGLIA METALLICA

Materiale: GRANIGLIA ANGOLARE G 50M MILGRANDI

Q.ta' in t: 12,000

Cod. Prodotto: 202194 Cod. Fornitore: 59

Rifer.	Origine	MILANO	Data arrivo in sta.	04/04/2012
	Fornitore	MILGRANDI S.P.A.	Data Reg. Lab/GHI	06/04/2012
	N° Ord.	10557/12		
	N° Lotto/Colata	112084		
	N° Bolla	206		
	Reg. Mag.	4052230		
	Enti destinatari:	ACQ - AMM/GES		

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Cl- Cloruri	ppm	< 5,00	Max 5,00	L 2502010
Conducibilità	mic S/cm	20,13	Max 70,00	

Strumenti:-BURETTA AS25 BICASA X TITOLAZIONE

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Granulometria				
< 0,300	%	4,80		ASTM E11-09e1
0,300 - 0,355	%	5,70		ASTM E11-09e1
0,355 - 0,425	%	14,10		ASTM E11-09e1
0,425 - 0,500	%	17,50		ASTM E11-09e1
0,500 - 0,600	%	34,40		ASTM E11-09e1
0,600 - 0,710	%	19,00		ASTM E11-09e1
0,710 - 0,850	%	4,20		ASTM E11-09e1
> 0,850	%	0,30		ASTM E11-09e1
> 0,710	%	4,20	Max 10,00	\$
> 0,300	%	94,90	Min 90,00	\$
> 0,355	%	89,20	Min 80,00	\$
> 0,850	%	0,30	Max 0,70	\$
Sezione Media	mm	0,51		ASTM E11-09e1 \$

Strumenti:-SETACCI CERTIFICATI

La riproduzione parziale del presente modulo deve essere autorizzata esplicitamente dal Laboratorio.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.

Le determinazioni sottolineate si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

\$:Calcolato

Le prove sono state effettuate sul campione secco.

DATA REGISTRAZIONE	DATA EMISSIONE	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
6/04/2012	11/04/2012		