

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/46031	1	2

**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/7307001 - FAX 02/33400621
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via APPIA Km 648
74123 TARANTO

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.

Materiale: MISCELA DESOLF.DES-NORD MG25 IGRA

Q.ta' in t: 28,000

Cod. Prodotto: 6797227 Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.

Rifer. Data arrivo in sta. 27-08/02-9/2012

Origine ALESSANDRIA

Data Reg. Lab/GHI 06/09/2012

n° Bolla 319

n° Ordine 1087/2012

n° Reg. Mag. 4686793

Enti destinatari: ACQ - AMM/GES

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Mg Magnesio	% (m/m)	23,45	Min 22,50 Max 28,00	
CaO Calcio Ossido	% (m/m)	68,55	Min 68,00	

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Umidità	% (m/m)	0,100		L 5058
Mg Magnesio	% (m/m)	23,12	Min 22,50 Max 28,00	ISO 12677:2003 (E)
CaO Calcio Ossido	% (m/m)	68,18	Min 68,00	ISO 12677:2003 (E)
MgO Magnesio Ossido	% (m/m)	0,72	Max 1,00	ISO 12677:2003 (E)

Strumenti: -BILANCIA DI ESSICCAZIONE

-SPETTROMETRO PHILIPS XRF PW1404 (Matr. DY774)

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	M.d.p.
Granulometria				
< 0,045	% (m/m)	21,80		ISO 565:1990
0,045 - 0,063	% (m/m)	2,60		ISO 565:1990
0,063 - 0,090	% (m/m)	10,40		ISO 565:1990
0,090 - 0,125	% (m/m)	5,80		ISO 565:1990
0,125 - 0,250	% (m/m)	11,70		ISO 565:1990
0,250 - 0,500	% (m/m)	16,30		ISO 565:1990
0,500 - 0,600	% (m/m)	6,10		ISO 565:1990
0,600 - 0,800	% (m/m)	17,90		ISO 565:1990
0,800 - 1,000	% (m/m)	3,10		ISO 565:1990
1,000 - 1,250	% (m/m)	1,80		ISO 565:1990
1,250 - 1,600	% (m/m)	1,70		ISO 565:1990
1,600 - 2,000	% (m/m)	0,70		ISO 565:1990
2,000 - 2,500	% (m/m)	0,10		ISO 565:1990
2,500 - 4,750	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
4,750 - 6,300	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
6,300 - 8,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990
8,000 - 9,500	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990

Segue...

DATAARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
3/09/2012	3/09/2012- 7/09/2012	10/09/2012		

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095
Fax: +39 099 481 2817
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com
Web: www.ilvataranto.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
12/46031	2	2

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. €. 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

9,500 - 10,000	% (m/m)	0,00				ISO 565:1990	
10,000 - 16,000	% (m/m)	0,00				ISO 565:1990	
> 16,000	% (m/m)	0,00				ISO 565:1990	
< 2,000	% (m/m)	99,90	Min	80,00			\$
2,000 - 2,500	% (m/m)	0,10			Max	20,00	\$
> 2,500	% (m/m)	0,00	Max	0,00			\$
Sezione Media	mm	0,35					\$

Strumenti:-SETACCI CERTIFICATI

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

\$:Dato calcolato

Le prove sono state effettuate sul campione secco.

DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
3/09/2012	3/09/2012- 7/09/2012	10/09/2012		