

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/50256	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FOSS FOSSILI COKING
Materiale: BHP BLEND COKING COAL
Q.ta' in t: 111.280,000
Cod. Prodotto: 120262 Cod. Fornitore: 1768 BM ALLIANCE COAL MARK. PTY LTD
Origine AUSTRALIA
Vettore M/n FRONTIER WAVE
n° Ordine 12181/2015
n° Reg. Mag. 8925943
n° Sporgente 4°
n° Lotto 7
Campionamento a cura di LAB/CAM
Campione M.G.
Stato campione Solido in flacone
Metodo Campionamento ASTM D2234M-10
Data iniz. scarica 07/11/2015
Data accettazione campione: 07/11/2015
Data inizio prove: 11/11/2015
Data fine prove: 24/11/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	10,20		Max 9,80		
Ceneri (a.d.)	% (m/m)	10,60		Max 11,00		
Materie volatili (a.d.)	% (m/m)	19,00	Min	18,70 Max 20,70		
Zolfo (a.d.)	% (m/m)	0,59		Max 0,70		
Carbonio fisso	% (m/m)	69,00				
Fosforo	% (m/m)	0,032				
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7629				
Potere calorifico inf. (a.r.)	kcal/kg	6704				
Max dilatazione	% (m/m)	80	Typ	55		
Max fluidità	ddpm	220	Typ	200		
Swelling index		9,0				