



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/69037	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	P.C.I. FOSSILI INIEZIONI ALTOFORNO					
Materiale:	CHERNIGOVETSK PCI COAL					
Q.ta' in t:	71.689,440					
Cod. Prodotto:	342919	Cod. Fornitore:	20819 MIR TRADE AG			
Origine	RIGA, LATVIA					
Vettore	M/n NAVIOS AMITE					
n° Ordine	17929/2015					
n° Reg. Mag.	9032825					
n° Sporgente	2°					
n° Lotto	4					
Stato campione	Solido in flacone					
Campionamento	a cura di LAB/CAM					
Metodo Campionamento	ISO 18283:2006					
Data iniz. discarica	16/12/2015					
Data fine discarica	20/12/2015					
Data accettazione campione:	16/12/2015					
Data inizio prove:	21/12/2015					
Data fine prove:	08/01/2016					

ANALISI FORNITORE						
<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Risultato</u>	<u>U</u>	<u>Limiti di Specifica</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>R.M.</u>
Umidità	% (m/m)	9,20		Max 10,00		
Ceneri (d.b.)	% (m/m)	6,70		Max 7,00		
Materie volatili (d.b.)	% (m/m)	22,60		Max 23,00		
Fosforo	% (m/m)	0,020		Max 0,040		
Zolfo	% (m/m)	0,34		Max 0,50		
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7830				
Potere calorifico inf. (a.r.)	kcal/kg	6866	Typ	6900		
Hardgrove grindab. index	% (m/m)	69	Typ	60		
> 50,000 mm	% (m/m)	1,2		Max 5,0		
