

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/37612	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-LIN POLV. LINGOTTIERA COLATE CONT.
Materiale: POLVERE COPERT. LING.SINT.S1 AT PROSIMET
Q.ta' in t: 29,180
Cod. Prodotto: 7084669 Cod. Fornitore: 63423 PROSIMET S.P.A.
Origine: BERGAMO
n° Ordine: 8273/2015
n° Reg. Mag.: 8664308
n° Bolla: 697
n° Lotto/Colata: 15/115
Campionamento: a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento: ISO 3954:2007
Data accettazione campione: 31/08/2015
Data inizio prove: 01/09/2015
Data fine prove: 03/09/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	3,91	Min 3,00 Max 5,00		
Calcio ossido	% (m/m)	31,50	Min 30,00 Max 32,00		
Ferro ossido III	% (m/m)	1,43	Max 2,00		
Magnesio ossido	% (m/m)	10,60	Min 9,50 Max 11,50		
Manganese ossido II	% (m/m)	0,00	Max 0,10		
Silicio ossido	% (m/m)	34,73	Min 33,50 Max 35,50		
Alcali (Na2O + K2O)	% (m/m)	2,63	Min 2,50 Max 3,50		
Fluoro	% (m/m)	9,35	Min 8,00 Max 10,00		
Carbonio totale	% (m/m)	2,89	Min 2,50 Max 4,00		
Zolfo	% (m/m)	0,07	Max 0,30		
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	12,11	Max 13,00		
Acqua totale	% (m/m)	0,31	Max 0,80		
Indice di basicità (CaO/SiO2)	% (m/m)	0,91	Min 0,85 Max 0,95		
Peso specifico apparente	kg/dm3	0,90	Min 0,80 Max 1,00		