



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/12064	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale:	FERRO MANGANESE AFFINATO 80%Mn C 1%
Q.ta' in t:	49,560
Cod. Prodotto: 1175	Cod. Fornitore: 51317 ERAMET COMILOG MANGANESE SAS
Origine	NORVEGIA
Vettore	CAMION
n° Ordine	1620/2015
n° Lotto/Colata	17795
n° Bolla	24
Campionamento	A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 4552-1:1987
Data accettazione campione:	12/03/2015
Data inizio prove:	12/03/2015
Data fine prove:	16/03/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Manganese	% (m/m)	81,50	Min 80,00		
Silicio	% (m/m)	0,11	Max 2,00		
Fosforo	% (m/m)	0,19	Max 0,25		
Azoto	% (m/m)	0,048	Max 0,050		
Carbonio	% (m/m)	1,46	Max 1,50		
