



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/71631	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	MIN-FIN MINERALI FINI
Materiale:	CARAJAS IRON ORE
Q.ta' in t:	168.126,000
Cod. Prodotto: 120268	Cod. Fornitore: 20446 VALE INTERNATIONAL SA
Origine	BRASILE
Vettore	M/n PIONEER
n° Ordine	20154/15
n° Reg. Mag.	9082726
n° Lotto	11
n° Sporgente	4
Campione	M.G.
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 3082:2009
Data iniz. discarica	26/12/2015
Data fine discarica	30/12/2015
Data accettazione campione:	26/12/2015
Data inizio prove:	04/01/2016
Data fine prove:	26/01/2016

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	8,00	Max	9,50	
Ferro totale	% (m/m)	65,45	Min 63,20		
Silicio ossido	% (m/m)	1,82	Max	3,60	
Alluminio ossido	% (m/m)	1,38	Max	2,20	
Fosforo	% (m/m)	0,059	Max	0,075	
Manganese	% (m/m)	0,46	Max	0,90	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	2,28			
< 0,150 mm	% (m/m)	20,0	Max	30,0	
> 0,150 mm	% (m/m)	80,0			
> 0,250 mm	% (m/m)	73,3			
> 0,500 mm	% (m/m)	62,1			
> 1,000 mm	% (m/m)	50,5			
> 2,000 mm	% (m/m)	38,7			
> 4,000 mm	% (m/m)	25,7			
> 6,300 mm	% (m/m)	16,3	Max	24,0	
> 8,000 mm	% (m/m)	11,3			
> 10,000 mm	% (m/m)	7,1			
> 12,500 mm	% (m/m)	3,4			
> 16,000 mm	% (m/m)	0,9			
> 19,000 mm	% (m/m)	0,3			