

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/65634	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: MIN-FIN MINERALI FINI
Materiale: MEDIUM GRADE TAZADIT FINES (TZFC)
Q.ta' in t: 60.771,000
Cod. Prodotto: 336339 Cod. Fornitore: 63768 SNIM SOC.NAT.IND. MINIERE
Origine MAURITANIA
Vettore M/n AOM ELENA
n° Ordine 18123/2015
n° Reg. Mag. 9014303
n° Lotto 14
n° Sporgente 4°
Campione M.G.
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 3082:2009
Data iniz. scarica 07/12/2015
Data fine scarica 08/12/2015
Data accettazione campione: 07/12/2015
Data inizio prove: 10/12/2015
Data fine prove: 18/12/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	1,80			ISO 4701:2008	
Ferro totale	% (m/m)	<u>61,30</u>	Min	61,50		
Ferro II	% (m/m)	4,90				
Silicio ossido	% (m/m)	<u>10,00</u>	Min	8,30 Max	9,30	
Alluminio ossido	% (m/m)	0,82	Min	0,80 Max	1,00	
Calcio ossido	% (m/m)	0,574				
Magnesio ossido	% (m/m)	0,327				
Fosforo	% (m/m)	<u>0,109</u>	Min	0,060 Max	0,080	
Manganese	% (m/m)	0,026				
Titanio ossido	% (m/m)	0,048				
Sodio ossido	% (m/m)	0,044				
Potassio ossido	% (m/m)	0,014				
Na2O + K2O	% (m/m)	0,058				
Zolfo	% (m/m)	<u>0,004</u>	Min	0,008 Max	0,014	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	0,97				
< 0,150 mm	% (m/m)	35,20				
0,150 - 0,500 mm	% (m/m)	18,60				
0,500 - 2,500 mm	% (m/m)	17,20				
2,500 - 5,000 mm	% (m/m)	10,20				
5,000 - 8,000 mm	% (m/m)	10,20				
8,000 - 10,000 mm	% (m/m)	4,90				
> 10,000 mm	% (m/m)	3,70				