

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/63868	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FOSS FOSSILI COKING
Materiale: ALPHA HV BLEND COKING COAL
Q.ta' in t: 32.958,597
Cod. Prodotto: 339678 Cod. Fornitore: 67657 ALPHA COAL SALES CO, LLC
Origine U.S.A.
Vettore M/n KEY LIGHT
n° Ordine 17159/2015
n° Reg. Mag. 8980783
n° Sporgente 2°
n° Lotto 7
Campionamento a cura di LAB/CAM
Campione M.G.
Stato campione Solido in flacone
Metodo Campionamento ISO 18283:2006
Data iniz. discarica 30/11/2015
Data fine discarica 02/12/2015
Data accettazione campione: 30/11/2015
Data inizio prove: 02/12/2015
Data fine prove: 11/12/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	%	7,40		Max 8,00		
Ceneri (d.b.)	%	6,96		Max 7,50		
Materie volatili (d.b.)	% (m/m)	31,85		Max 32,00		
Zolfo	%	0,94		Max 1,000		
Carbonio fisso	%	61,19				
Cloro totale	% (m/m)	0,150				
Max dilatazione	% (m/m)	240	Typ	225		
Max contrazione	% (m/m)	-26				
Max fluidità	ddpm	30000	Typ	28000		
Swelling index		8,5				