

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com  
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/18010	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI  
Materiale: FERRO TITANIO 70% TI 0,5 N  
Q.ta' in t: 24,117  
Cod. Prodotto: 55 Cod. Fornitore: 20869 SIDERALLOYS SA  
Vettore CAMION  
n° Ordine 3183/2015  
n° Reg. Mag. 8274094  
n° Lotto/Colata 00048  
n° Bolla 66060  
Campionamento a cura di LAB/CAM  
Metodo Campionamento ISO 4552-2:1987  
Data accettazione campione: 20/04/2015  
Data inizio prove: 20/04/2015  
Data fine prove: 23/04/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Titanio	% (m/m)	71,52	Min 70,00		
Alluminio	% (m/m)	3,95	Max 5,00		
Fosforo	% (m/m)	0,009	Max 0,050		
Silicio	% (m/m)	0,23	Max 0,50		
Vanadio	% (m/m)	1,48	Max 3,00		
Carbonio	% (m/m)	0,26	Max 0,30		
Zolfo	% (m/m)	0,00	Max 0,05		
Azoto	% (m/m)	0,31	Max 0,50		