



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/69791	Pag. 1	di 3



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale:	MISCELA DESOLFORANTE COV/ACC 1 (IGRA)
Q.ta' in t:	29,000
Cod. Prodotto: 6559070	Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.
Origine	NOVI LIGURE
n° Ordine	19985/2015
n° Reg. Mag.	9042546
n° Bolla	270
n° Lotto	64
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione:	23/12/2015
Data inizio prove:	24/12/2015
Data fine prove:	30/12/2015

ANALISI CHIMICHE							
Parametro	U.M.	Risultato		Limiti		Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	0,22		Max	1,00	L 5058	
Calcio ossido	% (m/m)	61,30	Min	55,00		ISO 12677:2003(E)	
Magnesio ossido	% (m/m)	8,53	Min	8,00		ISO 12677:2003(E)	
Calcio fluoruro	% (m/m)	3,40	Min	3,00	Max 5,00	L 1518	C
Calcio alluminato	% (m/m)	16,65	Min	16,00		ISO 12677:2003(E)	C
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	5,75				L 4520	
Tecnica : -TERMOGRAVIMETRIA				-SPETTROMETRIA XRF			

ANALISI FISICHE							
Parametro		U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
GRANULOMETRIA							
<	0,045	% (m/m)	0,40			ISO 565:1990	
0,045 -	0,063	% (m/m)	0,70			ISO 565:1990	
0,063 -	0,090	% (m/m)	1,30			ISO 565:1990	
0,090 -	0,125	% (m/m)	2,80			ISO 565:1990	
0,125 -	0,250	% (m/m)	3,50			ISO 565:1990	
0,250 -	0,500	% (m/m)	3,50			ISO 565:1990	
0,500 -	0,600	% (m/m)	1,10			ISO 565:1990	
0,600 -	0,800	% (m/m)	1,50			ISO 565:1990	
0,800 -	1,000	% (m/m)	1,80			ISO 565:1990	
1,000 -	1,600	% (m/m)	4,00			ISO 565:1990	
1,600 -	2,000	% (m/m)	1,50			ISO 565:1990	
2,000 -	2,500	% (m/m)	24,20			ISO 565:1990	
2,500 -	4,750	% (m/m)	16,30			ISO 565:1990	
4,750 -	6,300	% (m/m)	10,40			ISO 565:1990	
6,300 -	8,000	% (m/m)	12,80			ISO 565:1990	
Segue...							

Segue...

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.

15/69791

Pag.

2

di

3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO

TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536

CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.

Stabilimento di Taranto

Via Appia km 648

74123 Taranto

8,000 - 9,500	% (m/m)	11,90		ISO 565:1990	
9,500 - 10,000	% (m/m)	1,20		ISO 565:1990	
10,000 - 16,000	% (m/m)	1,10		ISO 565:1990	
> 16,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
< 0,500	% (m/m)	12,20	Max 20,00		C
> 10,000	% (m/m)	1,10	Max 10,00		C
Sezione Media	mm	4,06			C

Tecnica : -VAGLIATURA MECCANICA -

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero, ove previsto dal metodo di prova, è impiegato nei calcoli.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Le prove sono state effettuate sul campione essiccato.

Data emissione R.P.

30/12/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MAURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/69791	3	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: MISCELA DESOLFORANTE COV/ACC 1 (IGRA)
Q.ta' in t: 29,000
Cod. Prodotto: 6559070 Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.
Origine NOVI LIGURE
n° Ordine 19985/2015
n° Reg. Mag. 9042546
n° Bolla 270
n° Lotto 64
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione: 23/12/2015
Data inizio prove: 24/12/2015
Data fine prove: 30/12/2015

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Data emissione R.P.

30/12/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE