



**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/63404	1	1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO MN 76% MIN CARB.BTSI 10-50 MM
Q.ta' in t: 3.139,260
Cod. Prodotto: 107358 Cod. Fornitore: 82228 GALMET S.P.A.
Origine GENOVA
Vettore CAMION
n° Ordine 14399/2015
n° Reg. Mag. 8982764
n° Lotto/Colata 110/15
n° Bolla 20
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-1:1987
Data iniz. discarica 10/11/2015
Data fine discarica 11/12/2015
Data accettazione campione: 01/12/2015
Data inizio prove: 01/12/2015
Data fine prove: 26/01/2016

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Manganese	% (m/m)	75,6	Min 75,0		
Fosforo	% (m/m)	0,132	Max	0,200	
Silicio	% (m/m)	0,330	Max	0,500	
Carbonio	% (m/m)	6,81	Min 6,00	Max	7,50
Zolfo	% (m/m)	0,023	Max	0,050	