

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

| Nr. | Pag. | di |
|----------|------|----|
| 15/40493 | 1 | 1 |

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: MIN-FIN MINERALI FINI
Materiale: CSN - IOCP IRON ORE FINES
Q.ta' in t: 172.170,000
Cod. Prodotto: 6953245 Cod. Fornitore: 26230 CSN HANDEL GMBH
Origine: BRASILE
Vettore: M/n AQUAMARINE
n° Ordine: 11242/15
n° Reg. Mag.: 8733144
n° Sporgente: 4°
n° Lotto: 1
Campione: M.G.
Metodo Campionamento: ISO 3082:2009
Campionamento: a cura di LAB/CAM
Data iniz. scarica: 08/09/2015
Data fine scarica: 12/09/2015
Data accettazione campione: 08/09/2015
Data inizio prove: 14/09/2015
Data fine prove: 16/09/2015

ANALISI FORNITORE

| Parametro | U.M. | Risultato | Limiti | Metodo di prova | R.M. |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|------|
| Umidità | % (m/m) | 7,20 | Max | 8,10 | |
| Ferro totale | % (m/m) | 63,43 | Min 62,60 | | |
| Silicio ossido | % (m/m) | 5,39 | Max | 6,30 | |
| Alluminio ossido | % (m/m) | 1,19 | Max | 1,60 | |
| Fosforo | % (m/m) | 0,062 | Max | 0,080 | |
| Manganese | % (m/m) | 0,38 | | | |
| Perdita per calcinazione (LOI) | % (m/m) | 2,08 | | | |
| < 0,150 mm | % (m/m) | 23,7 | Max | 45,0 | |
| > 6,300 mm | % (m/m) | 7,6 | Max | 16,0 | |