



**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

Pag.

di

15/70807

1

1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: MISCELA DESOLF. DES/SUD ACC2 (ISOLANT)
Q.ta' in t: 28,540
Cod. Prodotto: 290660 Cod. Fornitore: 36082 ISOLANT SERVICE S.R.L.
Origine MONTEIASI(TA)
n° Ordine 19713/15
n° Reg. Mag. 9046225
n° Bolla 482
n° Lotto 18
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione: 28/12/2015
Data inizio prove: 28/12/2015
Data fine prove: 30/12/2015

ANALISI FORNITORE

| Parametro | U.M. | Risultato | Limiti | Metodo di prova | R.M. |
|--------------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|------|
| Umidità | % (m/m) | 0,21 | Max | 1,00 | |
| Calcio ossido | % (m/m) | 87,11 | Min 85,00 | | |
| Calcio fluoruro | % (m/m) | 7,02 | Min 5,00 Max | 8,00 | |
| Carbonio biossido | % (m/m) | 2,16 | Max | 5,00 | |
| Silicio ossido | % (m/m) | 1,10 | Max | 2,00 | |
| Zolfo | % (m/m) | 0,03 | Max | 0,05 | |
| Peso specifico apparente | Kg/dm3 | 1,21 | Max | 1,50 | |