



<b>LABORATORIO DI TARANTO</b> Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	<b>ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA</b>		
	Nr.  15/69789	Pag.  1	di  1



<b>ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b>  74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	<b>RICHIEDENTE</b>  ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-LIN POLV. LINGOTTIERA COLATE CONT.
Materiale:	POLVERE COPERT. LING. "M3/AT"    PROSIMET
Q.ta' in t:	28,100
Cod. Prodotto: 7084491	Cod. Fornitore: 63423    PROSIMET S.P.A.
Origine	FILAGO(BG)
n° Ordine	15954/2015
n° Reg. Mag.	9043653
n° Bolla	1045
n° Lotto/Colata	15/201
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 3954:2007
Data accettazione campione:	23/12/2015
Data inizio prove:	28/12/2015
Data fine prove:	30/12/2015

-----

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	4,82	Min	4,00 Max	6,00	
Calcio ossido	% (m/m)	29,45	Min	28,50 Max	30,50	
Ferro ossido III	% (m/m)	1,73		Max	2,50	
Magnesio ossido	% (m/m)	10,33	Min	9,50 Max	11,50	
Silicio ossido	% (m/m)	33,24	Min	31,50 Max	33,50	
Manganese ossido II	% (m/m)	0,00				
Alcali (Na2O + K2O)	% (m/m)	3,18	Min	2,00 Max	4,00	
Fluoro	% (m/m)	8,98	Min	8,00 Max	10,00	
Carbonio totale	% (m/m)	5,58	Min	4,50 Max	6,50	
Zolfo	% (m/m)	0,27		Max	0,30	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	13,48		Max	16,00	
Acqua totale	% (m/m)	0,33		Max	0,80	
Indice di basicità (CaO/SiO2)	% (m/m)	0,89	Min	0,86 Max	0,96	
Peso specifico apparente	kg/dm3	0,85	Min	0,75 Max	0,95	

-----