

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/31278	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FOSS FOSSILI COKING
Materiale: BLUE CREEK COAL
Q.ta' in t: 69.579,000
Cod. Prodotto: 321877 Cod. Fornitore: 83816 JIM WALTER RESOURCES, INC.
Origine U.S.A.
Vettore M/n PIAVIA
n° Ordine 6966/2015
n° Reg. Mag. 8552108
n° Sporgente 2°
n° Lotto 2
Campionamento a cura di LAB/CAM
Campione M.G.
Stato campione Solido in flacone
Data iniz. discarica 17/07/2015
Data accettazione campione: 17/07/2015
Data inizio prove: 21/07/2015
Data fine prove: 12/08/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	%	10,76		Max 9,50		
Ceneri (d.b.)	%	8,85		Max 9,00		
Materie volatili (d.b.)	%	22,48	Min	20,00 Max 22,50		
Zolfo	%	0,69		Max 0,75		
Carbonio fisso	%	68,67				
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7937				
Max dilatazione	%	174	Typ	140		
Max contrazione	%	-22				
Max fluidità	ddpm	2456	Typ	700		
Swelling index		9,0				