

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/12340	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: MIN-CAL MINERALI CALIBRATI E PELLETS
Materiale: ASSMANG LUMP
Q.ta' in t: 165.048,518
Cod. Prodotto: 144902 Cod. Fornitore: 403 ORE & METAL CO. LTD. AS AGENT
Origine: SUD AFRICA
Vettore: M/n PHILIPPOS A
n° Ordine: 30815/14
n° Reg. Mag.: 8152913
n° Sporgente: 4°
n° Lotto: 1
Campionamento: a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento: ISO 3082:2009
Data iniz. scarica: 05/03/2015
Data fine scarica: 12/03/2015
Data accettazione campione: 05/03/2015
Data inizio prove: 13/03/2015
Data fine prove: 25/03/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	1,3	Max	1,0	
Ferro totale	% (m/m)	64,95	Min 65,00		
Alluminio ossido	% (m/m)	1,82	Max	1,95	
Silicio ossido	% (m/m)	4,18	Max	5,10	
Titanio ossido	% (m/m)	0,10			
Na2O + K2O	% (m/m)	0,28			
Fosforo	% (m/m)	0,032	Max	0,070	
Zolfo	% (m/m)	0,014	Max	0,030	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	0,67			
> 31,500 mm	% (m/m)	1,1	Max	3,5	
> 19,000 mm	% (m/m)	24,44			
> 12,500 mm	% (m/m)	31,1			
> 8,000 mm	% (m/m)	18,7			
> 6,300 mm	% (m/m)	4,5			
< 6,300 mm	% (m/m)	4,0	Max	4,0	