

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/48996	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: DES-ACC DESOLFORANTI ACCIAIERIA
Materiale: SILICIURO DI CALCIO SKW-STAHl (sfuso)
Q.ta' in t: 24,000
Cod. Prodotto: 77983 Cod. Fornitore: 51557 SKW STAHL-METALLURGIE GMBH
Origine: GERMANIA
N° Ord.: 14159/15
Reg. Mag.: 8899038
N° Lotto: 36486
N° Bolla: 13312
Campionamento: A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento: ISO 3954:2007
Data accettazione campione: 04/11/2015
Data inizio prove: 04/11/2015
Data fine prove: 06/11/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Silicio	% (m/m)	61,90	Min 60,00		
Calcio	% (m/m)	30,10	Min 30,00		
Alluminio	% (m/m)	0,76	Max 1,50		
Ferro	% (m/m)	4,50	Max 7,00		
Carbonio totale	% (m/m)	0,51	Max 1,00		