



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/69787	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	RIC-ACC RICARBURANTI PER ACCIAIERIA						
Materiale:	ANTRACITE ELETTROCALCINATA BBGS						
Q.ta' in t:	30,250						
Cod. Prodotto:	353081	Cod. Fornitore:	12820 CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A.				
Origine	BRESCIA						
n° Ordine	15441/2015						
n° Reg. Mag.	9043808						
n° Bolla	453						
n° Lotto/Colata	2252/14						
Stato campione	Solido in flacone						
Campionamento	a cura di LAB/CAM						
Metodo Campionamento	ISO 18283:2006						
Data accettazione campione:	23/12/2015						
Data inizio prove:	28/12/2015						
Data fine prove:	07/01/2016						

ANALISI FORNITORE							
<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Risultato</u>	<u>U</u>	<u>Limiti di Specifica</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>R.M.</u>	
Umidità	% (m/m)	0,0		Max 0,5			
Ceneri (d.b.)	% (m/m)	3,50		Max 4,00			
Materie volatili (d.b.)	% (m/m)	0,40		Max 0,50			
Zolfo	% (m/m)	0,15		Max 0,200			
Carbonio fisso	% (m/m)	96,10					
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7669					
Potere calorifico inferiore	kcal/kg	7539					
Carbonio	% (m/m)	95,80	Min	95,00			
Idrogeno	% (m/m)	0,01					
Fattore di emissione	tCO2/TJ	111,16					
