



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/69791	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale:	MISCELA DESOLFORANTE COV/ACC 1 (IGRA)
Q.ta' in t:	29,000
Cod. Prodotto: 6559070	Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.
Origine	NOVI LIGURE
n° Ordine	19985/2015
n° Reg. Mag.	9042546
n° Bolla	270
n° Lotto	64
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione:	23/12/2015
Data inizio prove:	24/12/2015
Data fine prove:	30/12/2015

ANALISI FORNITORE						
Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
Calcio ossido	% (m/m)	59,24	Min	55,00		
Magnesio ossido	% (m/m)	9,35	Min	8,00		
Calcio fluoruro	% (m/m)	4,64	Min	3,00	Max	5,00
Calcio alluminato	% (m/m)	17,38	Min	16,00		
