



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/69780	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-LIN POLV. LINGOTTIERA COLATE CONT.
Materiale:	POLVERE LINGOTTIERA "DF-12 AT" PROSIMET
Q.ta' in t:	29,640
Cod. Prodotto: 6841678	Cod. Fornitore: 63423 PROSIMET S.P.A.
Origine	FILAGO(BG)
n° Ordine	13360/2015
n° Reg. Mag.	9044696
n° Bolla	1044
n° Lotto/Colata	15/189
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 3954:2007
Data accettazione campione:	23/12/2015
Data inizio prove:	28/12/2015
Data fine prove:	30/12/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti			Metodo di prova	R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	4,29	Min	4,00	Max	5,50	
Calcio ossido	% (m/m)	33,88	Min	32,00	Max	34,00	
Ferro ossido III	% (m/m)	0,68			Max	2,00	
Magnesio ossido	% (m/m)	0,75	Min	0,50	Max	1,50	
Manganese ossido II	% (m/m)	4,57	Min	4,00	Max	5,50	
Silicio ossido	% (m/m)	<u>28,12</u>	Min	25,50	Max	28,00	
Alcali (Na2O + K2O)	% (m/m)	5,93	Min	5,50	Max	7,50	
Indice di basicità (CaO/SiO2)	% (m/m)	1,20	Min	1,19	Max	1,29	
Fluoro	% (m/m)	5,57	Min	4,00	Max	6,50	
Carbonio totale	% (m/m)	7,33	Min	6,00	Max	8,50	
Zolfo	% (m/m)	0,23			Max	0,30	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	18,76					
Acqua totale	% (m/m)	0,31			Max	0,80	
Peso specifico apparente	kg/dm3	<u>0,64</u>	Min	0,65	Max	0,85	
