



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/67497	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	MIN-FIN MINERALI FINI				
Materiale:	STANDARD SINTER FEED TUBARAO (SSFT)				
Q.ta' in t:	139.528,000				
Cod. Prodotto: 273873	Cod. Fornitore: 20446 VALE INTERNATIONAL SA				
Origine	BRASILE				
Vettore	M/n BING N.				
n° Ordine	17759/2015				
n° Reg. Mag.	9020953				
n° Lotto	13				
n° Sporgente	4°				
Campione	M.G.				
Campionamento	a cura di LAB/CAM				
Metodo Campionamento	ISO 3082:2009				
Data iniz. discarica	11/12/2015				
Data fine discarica	15/12/2015				
Data accettazione campione:	11/12/2015				
Data inizio prove:	17/12/2015				
Data fine prove:	22/12/2015				

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	7,50	Max 8,50		
Ferro totale	% (m/m)	62,39	Min 61,30		
Silicio ossido	% (m/m)	7,08	Max 7,90		
Alluminio ossido	% (m/m)	1,12	Max 1,50		
Fosforo	% (m/m)	0,047	Max 0,075		
Manganese	% (m/m)	0,15	Max 0,30		
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	1,98	Typ 2,50		
< 0,106 mm	% (m/m)	28,10			
< 0,150 mm	% (m/m)	35,80	Max 45,00		
> 0,106 mm	% (m/m)	71,90			
> 0,150 mm	% (m/m)	64,20			
> 0,250 mm	% (m/m)	55,30			
> 0,500 mm	% (m/m)	47,30			
> 1,000 mm	% (m/m)	41,00	Typ 45,00		
> 2,000 mm	% (m/m)	32,00			
> 4,000 mm	% (m/m)	19,80			
> 6,300 mm	% (m/m)	10,80	Max 22,00		
> 8,000 mm	% (m/m)	7,10			
> 10,000 mm	% (m/m)	4,00			
> 12,500 mm	% (m/m)	2,20			