



<b>LABORATORIO DI TARANTO</b> Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	<b>ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA</b>		
	Nr.  15/71412	Pag.  1	di  1



<b>ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b>  74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	<b>RICHIEDENTE</b>  ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale:	MISCELA DESOLF. DES/SUD ACC/2 (MINERMIX)
Q.ta' in t:	29,160
Cod. Prodotto: 122307	Cod. Fornitore: 52087 MINERMIX S.R.L.
Origine	FASANO(BR)
n° Reg. Mag.	9054430
n° Ordine	15202/15
n° Bolla	695
n° Lotto	14
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione:	30/12/2015
Data inizio prove:	30/12/2015
Data fine prove:	07/01/2016

ANALISI FORNITORE					
Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	0,16		Max	0,80
Calcio ossido	% (m/m)	89,46	Min	85,00	
Ferro ossido III	% (m/m)	0,109		Max	1,000
Magnesio ossido	% (m/m)	0,81		Max	1,00
Silicio ossido	% (m/m)	0,576		Max	1,500
Calcio fluoruro	% (m/m)	5,47	Min	5,00	Max 8,00
Carbonio totale	% (m/m)	0,77		Max	1,00
Zolfo	% (m/m)	0,026		Max	0,050
Peso specifico apparente	kg/dm3	1,03		Max	1,50