

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/1540	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO BORO 18% MIN BTSI (TA)
Q.ta' in t: 24,000
Cod. Prodotto: 147915 Cod. Fornitore: 85323 TRAXYS EUROPE S.A.
Origine LUSSEMBURGO
Vettore CAMION
n° Ordine 27681/2014
n° Reg. Mag. 7967558
n° Bolla 41231
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-2:1987
Data accettazione campione: 12/01/2015
Data inizio prove: 12/01/2015
Data fine prove: 26/01/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Boro	% (m/m)	18,30	Min 18,00		
Carbonio	% (m/m)	0,370	Max 0,500		
Silicio	% (m/m)	0,750	Max 0,500		
Alluminio	% (m/m)	0,122	Max 1,500		