



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/70954	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	FOSS	FOSSILI COKING
Materiale:	TECK PREMIUM COAL (EX ELK VALLEY)	
Q.ta' in t:	58.634,000	
Cod. Prodotto:	102272	Cod. Fornitore: 84918 TECK COAL LIMITED
Origine	U.S.A.	
Vettore	MAROULIO S	
n° Ordine	16336/2015	
n° Reg. Mag.	9041731	
n° Sporgente	2°-4°	
n° Lotto	4	
Campionamento	a cura di LAB/CAM	
Campione	M.G.	
Stato campione	Solido in flacone	
Metodo Campionamento	ISO 18283:2006	
Data iniz. discarica	20/12/2015	
Data fine discarica	26/12/2015	
Data accettazione campione:	20/12/2015	
Data inizio prove:	29/12/2015	
Data fine prove:	12/01/2016	

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica		Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	11,10			Max	9,00	
Ceneri (a.d.)	% (m/m)	8,68			Max	9,25	
Materie volatili (a.d.)	% (m/m)	24,63	Min	24,50	Max	26,50	
Zolfo (a.d.)	% (m/m)	0,51			Max	0,70	
Fosforo	% (m/m)	0,067	Typ	0,060			
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7858	Typ	8500			
Potere calorifico inf. (a.r.)	kcal/kg	7621					
Sodio ossido	% (m/m)	0,17					
Potassio ossido	% (m/m)	0,84					
Max dilatazione	% (m/m)	64	Typ	50		90	
Max fluidità	ddpm	368	Typ	70		300	
Swelling index		7,500					9