

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/47357	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FOSS FOSSILI COKING
Materiale: ROSEBUD WINDBER LV COKING COAL
Q.ta' in t: 23.788,748
Cod. Prodotto: 342917 Cod. Fornitore: 85113 XCOAL ENERGY & RESOURCES
Origine U.S.A.
Vettore M/n HANIN ROSARIO
n° Ordine 13436/2015
n° Reg. Mag. 8824730
n° Sporgente 2
n° Lotto 1
Campionamento a cura di LAB/CAM
Campione M.G.
Stato campione Solido in flacone
Metodo Campionamento ISO 18283:2006
Data iniz. discarica 14/10/2015
Data fine discarica 25/10/2015
Data accettazione campione: 14/10/2015
Data inizio prove: 27/10/2015
Data fine prove: 09/11/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	6,95		Max 9,00		
Ceneri (d.b.)	% (m/m)	6,40		Max 6,75		
Materie volatili (d.b.)	% (m/m)	18,88		Max 19,00		
Zolfo	% (m/m)	0,76		Max 1,00		
Max fluidità	ddpm	192	Typ	25		
Swelling index		9	Typ	7	9	