

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/35872	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO TITANIO BASSO N V 5-50MM RH
Q.ta' in t: 24,500
Cod. Prodotto: 120735 Cod. Fornitore: 20869 SIDERALLOYS SA
Origine: ROTTERDAM
Vettore: CAMION
n° Ordine: 11497/2015
n° Reg. Mag.: 8638007 8638007
n° Lotto/Colata: 15-SA-LOT00150
n° Bolla: 2138
Campionamento: a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento: ISO 4552-2:1987
Data accettazione campione: 20/08/2015
Data inizio prove: 20/08/2015
Data fine prove: 01/09/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Titanio	% (m/m)	72,10	Min 70,00		
Alluminio	% (m/m)	3,89	Max 4,50		
Fosforo	% (m/m)	0,010	Max 0,050		
Vanadio	% (m/m)	1,38	Max 2,00		
Azoto	% (m/m)	0,29	Max 0,30		
Carbonio	% (m/m)	0,20	Max 0,20		
Zolfo	% (m/m)	0,010	Max 0,030		