

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.

15/18010

Pag.

1

di

3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO TITANIO 70% TI 0,5 N
Q.ta' in t: 24,117
Cod. Prodotto: 55 Cod. Fornitore: 20869 SIDERALLOYS SA
Vettore CAMION
n° Ordine 3183/2015
n° Reg. Mag. 8274094
n° Lotto/Colata 00048
n° Bolla 66060
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-2:1987
Data accettazione campione: 20/04/2015
Data inizio prove: 20/04/2015
Data fine prove: 23/04/2015

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Titanio	% (m/m)	71,38	Min 70,00	L 1537	
Alluminio	% (m/m)	4,65	Max 5,00	L 1537	
Fosforo	% (m/m)	0,008	Max 0,050	L 1537	
Vanadio	% (m/m)	2,75	Max 3,00	L 1537	
Carbonio	% (m/m)	0,233	Max 0,300	UNI 7771:1977	
Zolfo	% (m/m)	0,004	Max 0,050	L 1573	
Azoto	% (m/m)	0,478	Max 0,500	L 1537	
Umidità	% (m/m)	0,03		ISO 3087:2011	

Tecnica : -SPETTROMETRIA XRF
-TERMOGRAVIMETRIA

-TERMOCOMBUSTIONE
-

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
GRANULOMETRIA					
< 5,00	%	2,00		ISO 4551:1987	
> 100,00	%	0,00		ISO 4551:1987	
5,00 - 6,30	%	0,80		ISO 4551:1987	
6,30 - 8,00	%	1,10		ISO 4551:1987	
8,00 - 10,00	%	2,00		ISO 4551:1987	
10,00 - 12,50	%	4,80		ISO 4551:1987	
12,50 - 16,00	%	8,90		ISO 4551:1987	
16,00 - 20,00	%	11,60		ISO 4551:1987	
20,00 - 25,00	%	14,30		ISO 4551:1987	
25,00 - 30,00	%	12,40		ISO 4551:1987	
30,00 - 40,00	%	25,20		ISO 4551:1987	
40,00 - 50,00	%	13,30		ISO 4551:1987	

Segue...

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
15/18010	2	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

50,00 - 60,00	%	3,60		ISO 4551:1987
60,00 - 70,00	%	0,00		ISO 4551:1987
70,00 - 80,00	%	0,00		ISO 4551:1987
80,00 - 90,00	%	0,00		ISO 4551:1987
90,00 - 100,00	%	0,00		ISO 4551:1987
< 5,00	%	2,00	Max 5,00	ISO 4551:1987
> 50,00	%	3,60	Max 10,00	ISO 4551:1987
> 100,00	%	0,00	Max 0,01	ISO 4551:1987
Sezione Media	mm	27,66		

Tecnica : -VAGLIATURA MECCANICA

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero, ove previsto dal metodo di prova, è impiegato nei calcoli.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Data emissione R.P.

23/04/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MAURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/18010	3	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO TITANIO 70% TI 0,5 N
Q.ta' in t: 24,117
Cod. Prodotto: 55 Cod. Fornitore: 20869 SIDERALLOYS SA
Vettore CAMION
n° Ordine 3183/2015
n° Reg. Mag. 8274094
n° Lotto/Colata 00048
n° Bolla 66060
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-2:1987
Data accettazione campione: 20/04/2015
Data inizio prove: 20/04/2015
Data fine prove: 23/04/2015

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Data emissione R.P.

23/04/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE