

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com  
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

Pag.

di

15/50253

1

1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: FOSS FOSSILI COKING  
Materiale: GOONYELLA COKING COAL  
Q.ta' in t: 52.801,000  
Cod. Prodotto: 120260 Cod. Fornitore: 1768 BM ALLIANCE COAL MARK. PTY LTD  
Origine AUSTRALIA  
Vettore M/n FRONTIER WAVE  
n° Ordine 12181/2015  
n° Reg. Mag. 8925939  
n° Sporgente 4°  
n° Lotto 2  
Campionamento a cura di LAB/CAM  
Campione M.G.  
Stato campione Solido in flacone  
Metodo Campionamento ASTM D2234M-10  
Data iniz. discarica 05/11/2015  
Data fine discarica 08/11/2015  
Data accettazione campione: 05/11/2015  
Data inizio prove: 12/11/2015  
Data fine prove: 24/11/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	10,90		Max 10,00		
Ceneri (a.d.)	% (m/m)	9,00		Max 9,40		
Materie volatili (a.d.)	% (m/m)	23,70		Max 25,30		
Zolfo (a.d.)	% (m/m)	0,51		Max 0,62		
Carbonio fisso	% (m/m)	66,00				
Fosforo	% (m/m)	0,018	Typ	0,025		
Potere calorifico superiore	kcal/kg	7774				
Potere calorifico inf. (a.r.)	kcal/kg	6758				
Max fluidità	ddpm	1171	Typ	1150		
Swelling index		8,5				