

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com  
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/48717	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: PLV-COP POLV. COPERT. SIVIERA-PANIERA  
Materiale: SINTERDOLOMITE MM.0-5"SLAGDOL"KG.10  
Q.ta' in t: 27,930  
Cod. Prodotto: 94614 Cod. Fornitore: 26262 RHI ITALIA S.R.L. SOC.UNIPERS.  
Origine BRESCIA  
n° Ordine 13369/2015  
n° Reg. Mag. 8887654  
n° Bolla 5078  
Campionamento a cura di LAB/CAM  
Metodo Campionamento ISO 3954:2007  
Data accettazione campione: 03/11/2015  
Data inizio prove: 03/11/2015  
Data fine prove: 13/11/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	0,45	Max	1,00	
Calcio ossido	% (m/m)	58,73	Max	60,00	
Ferro ossido III	% (m/m)	0,59	Max	1,00	
Magnesio ossido	% (m/m)	39,24	Min 38,00		
Silicio ossido	% (m/m)	0,97	Max	1,50	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	0,52	Max	2,00	
Acqua totale	% (m/m)	0,05	Max	0,20	