

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
15/27217	1	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: CAL 75/25 BIG BAG DA 1000 KG (IGRA)
Q.ta' in t: 29,000
Cod. Prodotto: 6895960 Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.
Origine: NOVI LIGURE (AL)
n° Ordine: 7955/15
n° Reg. Mag.: 8456725
n° Bolla: 126
n° Lotto: 2
Campionamento: A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento: ASTM C50M-13
Data accettazione campione: 23/06/2015
Data inizio prove: 23/06/2015
Data fine prove: 10/07/2015

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	0,28		L 5058	
Calcio ossido	% (m/m)	70,31 Min	70,00 Max	75,00	ISO 12677:2011(E)
Alluminio ossido	% (m/m)	22,71 Min	16,00		ISO 12677:2011(E)

Tecnica : -TERMOGRAVIMETRIA

-SPETTROMETRIA XRF

ANALISI FISICHE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
GRANULOMETRIA					
< 0,045	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
0,045 - 0,063	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
0,063 - 0,090	% (m/m)	1,10		ISO 565:1990	
0,090 - 0,125	% (m/m)	1,60		ISO 565:1990	
0,125 - 0,250	% (m/m)	1,10		ISO 565:1990	
0,250 - 0,500	% (m/m)	0,50		ISO 565:1990	
0,500 - 0,600	% (m/m)	0,20		ISO 565:1990	
0,600 - 0,800	% (m/m)	0,40		ISO 565:1990	
0,800 - 1,000	% (m/m)	0,20		ISO 565:1990	
1,000 - 1,250	% (m/m)	0,60		ISO 565:1990	
1,250 - 1,600	% (m/m)	1,20		ISO 565:1990	
1,600 - 2,000	% (m/m)	1,90		ISO 565:1990	
2,000 - 2,500	% (m/m)	3,20		ISO 565:1990	
2,500 - 5,000	% (m/m)	38,60		ISO 565:1990	
5,000 - 6,300	% (m/m)	24,70		ISO 565:1990	
6,300 - 8,000	% (m/m)	20,60		ISO 565:1990	
8,000 - 9,500	% (m/m)	4,10		ISO 565:1990	
9,500 - 10,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	

Segue...

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
15/27217	2	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

10,000 - 16,000	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990	
> 16,000	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990	
< 0,500	% (m/m)	4,30	Max 20,00	
> 10,000	% (m/m)	0,00	Max 10,00	C
Sezione Media	mm	4,82		C
Peso specifico apparente	kg/dm3	0,85	ISO 3928:2008	

Tecnica : -VAGLIATURA MECCANICA

-GRAVIMETRIA

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero, ove previsto dal metodo di prova, è impiegato nei calcoli.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Le prove sono state effettuate sul campione essiccato.

Data emissione R.P.

10/07/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MAURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/27217	3	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: CAL 75/25 BIG BAG DA 1000 KG (IGRA)
Q.ta' in t: 29,000
Cod. Prodotto: 6895960 Cod. Fornitore: 40655 IGRA S.R.L.
Origine: NOVI LIGURE (AL)
n° Ordine: 7955/15
n° Reg. Mag.: 8456725
n° Bolla: 126
n° Lotto: 2
Campionamento: A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento: ASTM C50M-13
Data accettazione campione: 23/06/2015
Data inizio prove: 23/06/2015
Data fine prove: 10/07/2015

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Data emissione R.P.

10/07/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE