



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/65832	Pag. 1	di 3



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.				
Materiale:	FLUORITE IN SACCHI ISOLANT SERVICE				
Q.ta' in t:	28,480				
Cod. Prodotto: 6674901	Cod. Fornitore: 36082 ISOLANT SERVICE S.R.L.				
Origine	MONTEIASI(TA)				
n° Ordine	17787/15				
n° Reg. Mag.	9006068				
n° Bolla	458				
n° Lotto	6				
Campionamento	a cura di LAB/CAM				
Metodo Campionamento	ASTM C50M-13				
Data accettazione campione:	10/12/2015				
Data inizio prove:	10/12/2015				
Data fine prove:	16/12/2015				
<hr/>					
ANALISI CHIMICHE					
<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Risultato</u>	<u>Limiti</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>R.M.</u>
Umidità	% (m/m)	0,18		L 5058	
Calcio fluoruro	% (m/m)	91,74	Min 90,00	L 1517	C
Silicio ossido	% (m/m)	4,02	Max 7,00	L 1517	
Ferro ossido III	% (m/m)	0,17	Max 1,00	L 1517	
 Tecnica : -GRAVIMETRIA -SPETTROMETRIA XRF					
<hr/>					
ANALISI FISICHE					
<u>Parametro</u>	<u>U.M.</u>	<u>Risultato</u>	<u>Limiti</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>R.M.</u>
GRANULOMETRIA					
< 0,045	% (m/m)	4,40		ISO 565:1990	
0,045 - 0,063	% (m/m)	5,10		ISO 565:1990	
0,063 - 0,090	% (m/m)	10,00		ISO 565:1990	
0,090 - 0,106	% (m/m)	4,40		ISO 565:1990	
0,106 - 0,125	% (m/m)	4,00		ISO 565:1990	
0,125 - 0,300	% (m/m)	13,30		ISO 565:1990	
0,300 - 0,500	% (m/m)	13,20		ISO 565:1990	
0,500 - 0,600	% (m/m)	0,70		ISO 565:1990	
0,600 - 0,800	% (m/m)	7,10		ISO 565:1990	
0,800 - 1,000	% (m/m)	8,80		ISO 565:1990	
1,000 - 1,250	% (m/m)	14,10		ISO 565:1990	
1,250 - 1,600	% (m/m)	13,90		ISO 565:1990	
1,600 - 2,000	% (m/m)	0,50		ISO 565:1990	
2,000 - 3,150	% (m/m)	0,50		ISO 565:1990	
3,150 - 4,750	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
4,750 - 6,300	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
6,300 - 8,000	% (m/m)	0,00		ISO 565:1990	
 Segue...					

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.

15/65832

Pag.

2

di

3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO

TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536

CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.

Stabilimento di Taranto

Via Appia km 648

74123 Taranto

8,000 - 9,500	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990
9,500 - 10,000	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990
10,000 - 16,000	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990
. > 16,000	% (m/m)	0,00	ISO 565:1990
Sezione Media	mm	0,61	C

Tecnica : -VAGLIATURA MECCANICA -

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero, ove previsto dal metodo di prova, è impiegato nei calcoli.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Le prove sono state effettuate sul campione essiccato.

Data emissione R.P.

16/12/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MAURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/65832	3	3

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: FLUORITE IN SACCHI ISOLANT SERVICE
Q.ta' in t: 28,480
Cod. Prodotto: 6674901 Cod. Fornitore: 36082 ISOLANT SERVICE S.R.L.
Origine MONTEIASI(TA)
n° Ordine 17787/15
n° Reg. Mag. 9006068
n° Bolla 458
n° Lotto 6
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ASTM C50M-13
Data accettazione campione: 10/12/2015
Data inizio prove: 10/12/2015
Data fine prove: 16/12/2015

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Data emissione R.P.

16/12/2015

Responsabile prove

P.Chim. G. MURO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE