



**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: [direzione.taranto@gruppoilva.com](mailto:direzione.taranto@gruppoilva.com)  
Web: [www.gruppoilva.com](http://www.gruppoilva.com)

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

Pag.

di

15/65832

1

1



**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.  
Materiale: FLUORITE IN SACCHI ISOLANT SERVICE  
Q.ta' in t: 28,480  
Cod. Prodotto: 6674901 Cod. Fornitore: 36082 ISOLANT SERVICE S.R.L.  
Origine MONTEIASI(TA)  
n° Ordine 17787/15  
n° Reg. Mag. 9006068  
n° Bolla 458  
n° Lotto 6  
Campionamento a cura di LAB/CAM  
Metodo Campionamento ASTM C50M-13  
Data accettazione campione: 10/12/2015  
Data inizio prove: 10/12/2015  
Data fine prove: 16/12/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Calcio fluoruro	% (m/m)	94,58			
Silicio ossido	% (m/m)	4,06	Max	7,00	
Ferro ossido III	% (m/m)	0,35	Max	1,00	