



LABORATORIO DI TARANTO	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA			
	Nr.	Pag.	di	
Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	15/15723	1	2	



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	RICHIEDENTE
74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto

Classe:	MIN-CAL MINERALI CALIBRATI E PELLETS				
Materiale:	PELLETS AF08/HYDRATED LIME				
Q.ta' in t:	96.142,000				
Cod. Prodotto: 322010	Cod. Fornitore: 20446 VALE INTERNATIONAL SA				
Origine	BRASILE				
Vettore	M/n MARGOT N				
n° Ordine	1927/15				
n° Reg. Mag.	8216625				
n° Lotto	2				
n° Sporgente	4°				
Campione	M.G.				
Campionamento	a cura di LAB/CAM				
Metodo Campionamento	ISO 3082:2009				
Data iniz. discarica	29/03/2015				
Data fine discarica	04/04/2015				
Data accettazione campione:	29/03/2015				
Data inizio prove:	07/04/2015				
Data fine prove:	24/04/2015				

ANALISI FORNITORE					
Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova R.M.
Umidità	% (m/m)	1,8		Max	5,0
Ferro totale	% (m/m)	66,04	Min	64,50	
Silicio ossido	% (m/m)	2,36		Max	3,50
Alluminio ossido	% (m/m)	0,440		Max	1,000
Calcio ossido	% (m/m)	2,530			
Magnesio ossido	% (m/m)	0,050			
Fosforo	% (m/m)	0,025		Max	0,050
Manganese	% (m/m)	0,070			
Titanio ossido	% (m/m)	0,066			
Indice di basicità (CaO/SiO2)		1,07	Typ	1,10	
Zolfo	% (m/m)	0,003		Max	0,020
< 5,000 mm	% (m/m)	1,5		Max	4,0
5,000 - 6,300 mm	% (m/m)	0,3			
6,300 - 8,000 mm	% (m/m)	0,8			
8,000 - 10,000 mm	% (m/m)	2,7			
10,000 - 12,500 mm	% (m/m)	23,5			
12,500 - 16,000 mm	% (m/m)	59,9			
16,000 - 18,000 mm	% (m/m)	10,7			
8,000 - 18,000 mm	% (m/m)	96,8	Min	90,0	
> 18,000 mm	% (m/m)	0,7			
Compressione a caldo	daN/p	35,0			
Swelling index	% (m/m)	14,00		Max	16,00
R.D.I. < 2,80 mm	% (m/m)	7,2			
Segue...					

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

15/15723

Pag.

2

di

2

**ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 – 20151 MILANO

TEL. 02 300351 – FAX 02 30035536

CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.

Stabilimento di Taranto

Via Appia km 648

74123 Taranto

Riducibilità	% (m/m)	70,9	Min	60,0	
Abrasion index -0,50 mm	% (m/m)	6,3			Max 6,5
Tumble index +6,30 mm	% (m/m)	93,1			
Compressione a freddo MED	daN/p	250,0	Min	220,0	