

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com  
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/19045	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI  
Materiale: FERRO MANGANESE BTC - 10 - 50 MM  
Q.ta' in t: 501,520  
Cod. Prodotto: 120009 Cod. Fornitore: 20869 SIDERALLOYS SA  
Origine MESSICO  
Vettore CAMION  
n° Ordine 1830/2015  
n° Reg. Mag. 8297045  
n° Lotto/Colata 74  
n° Bolla 4  
Campionamento A CURA DI LAB/CAM  
Metodo Campionamento ISO 4552-1:1987  
Data iniz. scarica 27/04/2015  
Data fine scarica 04/05/2015  
Data accettazione campione: 28/04/2015  
Data inizio prove: 28/04/2015  
Data fine prove: 08/05/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Manganese	% (m/m)	79,19	Min 80,00		
Azoto	% (m/m)	0,1383	Max 0,0400		
Boro	% (m/m)	0,005	Max 0,010		
Fosforo	% (m/m)	0,220	Max 0,200		
Silicio	% (m/m)	0,05	Max 1,50		
Carbonio	% (m/m)	0,46	Max 0,50		
Zolfo	% (m/m)	0,004	Max 0,020		