



<b>LABORATORIO DI TARANTO</b> Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	<b>ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA</b>		
	Nr.  15/65635	Pag.  1	di  1



<b>ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b>  74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	<b>RICHIEDENTE</b>  ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	MIN-CAL MINERALI CALIBRATI E PELLETS
Materiale:	PEZZATURA XCB SILICEOUS IRON ORE
Q.ta' in t:	43.585,000
Cod. Prodotto: 142997	Cod. Fornitore: 63768 SNIM SOC.NAT.IND. MINIERE
Origine	MAURITANIA
Vettore	M/n AOM ELENA
n° Ordine	18123/2015
n° Reg. Mag.	9014304
n° Lotto	6
n° Sporgente	4°
Campione	M.G.
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 3082:2009
Data iniz. discarica	05/12/2015
Data fine discarica	06/12/2015
Data accettazione campione:	05/12/2015
Data inizio prove:	09/12/2015
Data fine prove:	05/01/2016

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	0,8	Max	1,2	
Ferro totale	% (m/m)	53,10	Min 45,00		
Silicio ossido	% (m/m)	22,41	Min 22,00 Max	26,00	
Alluminio ossido	% (m/m)	0,43	Max	1,00	
Calcio ossido	% (m/m)	0,341			
Magnesio ossido	% (m/m)	0,183			
Fosforo	% (m/m)	0,099	Max	0,031	
Titanio ossido	% (m/m)	0,004			
Manganese	% (m/m)	0,016			
Sodio ossido	% (m/m)	0,012			
Potassio ossido	% (m/m)	0,012			
Na2O + K2O	% (m/m)	0,024	Max	0,060	
Zolfo	% (m/m)	0,002	Max	0,013	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	0,52	Max	1,00	
< 6,300 mm	% (m/m)	1,6			
6,300 - 8,000 mm		0,6			
8,000 - 10,000 mm	% (m/m)	2,3			
10,00 - 20,00 mm	% (m/m)	37,3			
20,000 - 30,000 mm	% (m/m)	45,6			
30,000 - 40,000 mm	% (m/m)	12,6			
> 40,000 mm	% (m/m)	0,0			