

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/22516	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: PLV-TRS POLV. TRATTAMENTO ACCIAIO SIV.
Materiale: MISC. DESOLFORANTE X COV/ACC 2 MINERMIX
Q.ta' in t: 29,020
Cod. Prodotto: 346774 Cod. Fornitore: 52087 MINERMIX S.R.L.
Origine galatina
n° Ordine 1958/2015
n° Reg. Mag. 8365023
n° Bolla 00205
n° Lotto 3
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ASTM C50/C50M-13
Data accettazione campione: 21/05/2015
Data inizio prove: 21/05/2015
Data fine prove: 26/05/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	0,04	Max	1,00	
Calcio ossido	% (m/m)	62,56	Min 55,00		
Magnesio ossido	% (m/m)	10,39	Min 8,00		
Calcio fluoruro	% (m/m)	3,94	Min 3,00 Max	5,00	
Calcio alluminato	% (m/m)	16,93	Min 16,00		