

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/46923	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: ALLUMINIO IN PANI CUSIANA
Q.ta' in t: 30,280
Cod. Prodotto: 77788 Cod. Fornitore: 64025 RAFFINERIA METALLI CUSIANA SPA
Origine: VERBANIA
n° Ordine: 16820/2015
n° Reg. Mag.: 8852432
n° Bolla: 1349
Campionamento: A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento: UNI 3343:1986
Data accettazione campione: 23/10/2015
Data inizio prove: 26/10/2015
Data fine prove: 28/10/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Alluminio	% (m/m)	96,492	Min 96,000		
Piombo	% (m/m)	0,009	Max 0,020		
Rame	% (m/m)	0,437	Max 0,500		
Silicio	% (m/m)	0,687	Max 1,000		
Zinco	% (m/m)	0,387	Max 0,500		