



| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com | ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA | | |
| | Nr. 15/63139 | Pag. 1 | di 1 |



| | |
|---|---|
| ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158 | RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto |
|---|---|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Classe: | MIN-CAL MINERALI CALIBRATI E PELLETS |
| Materiale: | KUMBA PREMIUM LUMP ORE |
| Cod. Prodotto: 6951052 | Cod. Fornitore: |
| Origine | SUD AFRICA |
| Vettore | M/n TIGER GUANGDONG |
| n° Ordine | 16168/15 |
| n° Reg. Mag. | 8960924 |
| n° Lotto | 5 |
| n° Sporgente | 4 |
| Campione | M.G. |
| Campionamento | a cura di lab/cam |
| Metodo Campionamento | ISO 3082:2009 |
| Data iniz. discarica | 22/11/2015 |
| Data fine discarica | 30/11/2015 |
| Data accettazione campione: | 22/11/2015 |
| Data inizio prove: | 01/12/2015 |
| Data fine prove: | 07/12/2015 |

ANALISI FORNITORE

| Parametro | U.M. | Risultato | Limiti | Metodo di prova | R.M. |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|------|
| Umidità | % (m/m) | 1,3 | Typ 1,2 | | |
| Ferro totale | % (m/m) | 65,16 | Typ 65,20 | | |
| Alluminio ossido | % (m/m) | 0,84 | Typ 1,10 | | |
| Silicio ossido | % (m/m) | 4,82 | Typ 4,50 | | |
| Fosforo | % (m/m) | 0,044 | Typ 0,050 | | |
| Zolfo | % (m/m) | 0,007 | Typ 0,010 | | |
| > 31,500 mm | % (m/m) | 1,1 | Typ 1,0 | | |
| < 6,300 mm | % (m/m) | 6,5 | Typ 5,0 | | |