



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/40869	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	MIN-FIN MINERALI FINI
Materiale:	GUELBS (GMAB)
Q.ta' in t:	11.003,000
Cod. Prodotto: 78018	Cod. Fornitore: 63768 SNIM SOC.NAT.IND. MINIERE
Origine	MAURITANIA
Vettore	M/n PIAVIA
n° Ordine	12297/2015
n° Reg. Mag.	8733904
n° Sporgente	2°
n° Lotto	4
Campione	M.G.
Metodo Campionamento	ISO 3082:009
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Data iniz. discarica	12/09/2015
Data fine discarica	13/09/2015
Data accettazione campione:	12/09/2015
Data inizio prove:	16/09/2015
Data fine prove:	16/10/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	0,75		Max	1,50	
Ferro totale	% (m/m)	66,20	Min	65,00		
Ferro II	% (m/m)	22,00				
Silicio ossido	% (m/m)	6,64	Min	6,50	Max	7,50
Alluminio ossido	% (m/m)	0,46			Max	0,50
Calcio ossido	% (m/m)	0,366				
Magnesio ossido	% (m/m)	0,481				
Fosforo	% (m/m)	0,012		Max	0,020	
Manganese	% (m/m)	0,043				
Sodio ossido	% (m/m)	0,117				
Potassio ossido	% (m/m)	0,082				
Na2O + K2O	% (m/m)	0,199		Max	0,150	
Zolfo	% (m/m)	0,019		Max	0,030	
Perdita per calcinazione (LOI)	% (m/m)	0,40	Min	-1,50		
< 0,150 mm	% (m/m)	35,50	Min	26,00	Max	33,00
0,150 - 0,500 mm	% (m/m)	41,50				
0,500 - 0,630 mm	% (m/m)	4,50				
0,630 - 1,000 mm	% (m/m)	10,10				
1,000 - 2,500 mm	% (m/m)	8,00				
> 2,500 mm	% (m/m)	0,40				
