

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com  
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/43141	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI  
Materiale: FERRO VANADIO 80/83%V-LOW MN,SI,AL  
Q.ta' in t: 7,000  
Cod. Prodotto: 49 Cod. Fornitore: 68466 F.W. HEMPEL INTERMETAUX S.A.  
Origine: CINA  
Vettore: CAMION  
n° Ordine: 15144/2015  
n° Reg. Mag.: 8766762 8766762  
n° Lotto/Colata: P-3953-03  
n° Bolla: 952  
Campionamento: a cura di lab/cam  
Metodo Campionamento: ISO 4552-2:1987  
Data accettazione campione: 30/09/2015  
Data inizio prove: 30/09/2015  
Data fine prove: 08/10/2015

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Vanadio	% (m/m)	80,45	Min 80,00		
Alluminio	% (m/m)	1,10	Max 1,50		
Fosforo	% (m/m)	0,030	Max 0,050		
Silicio	% (m/m)	1,30	Max 1,50		
Carbonio	% (m/m)	0,110	Max 0,250		
Zolfo	% (m/m)	0,020	Max 0,050		