



**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/66453	1	1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO SILICIO 75/80% SI GALMET SPA
Q.ta' in t: 120,960
Cod. Prodotto: 18 Cod. Fornitore: 82228 GALMET S.P.A.
Origine MACEDONIA
Vettore CAMION
n° Ordine 19508/2015
n° Reg. Mag. 9011807
n° Bolla 20
Campionamento A CURA DI LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-1:1987
Data iniz. discarica 11/12/2015
Data fine discarica 21/12/2015
Data accettazione campione: 11/12/2015
Data inizio prove: 11/12/2015
Data fine prove: 04/01/2016

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Silicio	% (m/m)	75,61	Min 75,00		
Alluminio	% (m/m)	1,42	Max 1,50		
Fosforo	% (m/m)	0,020	Max 0,030		
Carbonio	% (m/m)	0,093	Max 0,100		
Zolfo	% (m/m)	0,008	Max 0,020		