

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/50326	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI
Materiale: FERRO SILICO MANGANES B/BORO 10/50 (ERAMET)
Q.ta' in t: 27,760
Cod. Prodotto: 143131 Cod. Fornitore: 51317 ERAMET COMILOG MANGANESE SAS
Origine NORVEGIA
Vettore CAMION
n° Ordine 17170/2015
n° Reg. Mag. 8925357
n° Lotto/Colata 34547
n° Bolla 10522
Campionamento a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento ISO 4552-1:1987
Data iniz. scarica 11/11/2015
Data accettazione campione: 12/11/2015
Data inizio prove: 12/11/2015
Data fine prove: 24/11/2015

ANALISI FORNITORE

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Silicio	% (m/m)	18,0	Min 16,0		
Manganese	% (m/m)	66,4	Min 65,0		
Boro	% (m/m)	0,0014	Max 0,0100		
Fosforo	% (m/m)	0,140	Max 0,170		
Carbonio	% (m/m)	1,540	Max 2,000		
Zolfo	% (m/m)	0,010	Max 0,020		